

Pneumatska creva i priključci

Pneumatska creva i priključci

- Pneumatska creva Poliamid PA11..... 149
- Pneumatska creva Poliamid PA12..... 150
- Pneumatska creva Poliuretan PU..... 151

Pneumatska creva Poliamid PA11

Radna temperature -40°C do +80°C

Spoljni prečnik mm	Unutrasnji prečnik mm	Debljina zida mm	Radni pritisak bar	Rasprskavajući pritisak bar	Radijus savijanja mm	Težina g/m
2,00	1,00	0,50	40	120	5	2,5
2,50	1,50	0,50	33	100	7	3,3
3,00	1,50	0,75	44	132	8	5,6
3,00	2,00	0,50	27	80	10	4,1
3,17	1,40	0,89	53	160	13	6,7
4,00	1,50	1,25	67	200	18	11,3
4,00	2,00	1,00	44	132	16	9,9
4,00	2,30	0,85	37	112	22	8,8
4,00	2,50	0,75	31	94	24	8,0
4,00	2,70	0,65	23	68	26	7,2
4,00	3,00	0,50	19	56	28	5,8
5,00	3,00	1,00	33	100	20	13,2
5,00	3,50	0,75	23	70	25	10,5
6,00	2,00	2,00	68	204	20	26,4
6,00	3,00	1,50	44	132	25	22,3
6,00	3,70	1,15	31	94	28	18,4
6,00	4,00	1,00	28	84	30	16,5
6,00	4,50	0,75	19	56	32	13,0
7,00	4,00	1,50	26	78	25	27,2
7,00	5,00	1,00	22	66	35	19,8
8,00	4,00	2,00	44	132	32	39,6
8,00	5,00	1,50	32	96	35	32,1
8,00	6,00	1,00	20	60	40	23,1
9,00	6,00	1,50	28	84	45	37,1
9,00	7,00	1,00	17	50	55	26,4
10,00	6,00	2,00	33	100	55	52,8
10,00	7,00	1,50	23	70	58	42,0
10,00	7,50	1,25	20	60	60	36,1
10,00	8,00	1,00	16	48	60	29,7
11,00	8,00	1,50	21	64	60	47,0
12,00	8,00	2,00	28	84	60	65,9
12,00	9,00	1,50	20	60	60	51,9
12,00	10,00	1,00	12	36	85	36,3
12,50	10,00	1,25	16	48	80	46,4
14,00	10,00	2,00	23	68	75	79,1
14,00	11,00	1,50	16	48	85	61,8
14,00	12,00	1,00	10	30	90	42,9
15,00	12,00	1,50	16	48	90	66,8
15,00	12,50	1,25	12	36	100	56,7
15,00	13,00	1,00	11	32	110	46,2
16,00	12,00	2,00	20	60	95	92,3
16,00	13,00	1,50	13	40	110	71,7
16,00	14,00	1,00	9	26	120	49,5
18,00	13,50	2,25	19	56	100	116,8
18,00	14,00	2,00	17	52	100	105,5
18,00	15,00	1,50	12	36	140	81,6
18,00	16,00	1,00	7	22	350	56,1
20,00	15,00	2,50	19	56	160	144,2
20,00	16,00	2,00	16	48	200	118,7
22,00	18,00	2,00	13	40	200	131,9
22,00	19,00	1,50	9	28	250	101,4
24,00	20,00	2,00	12	36	300	145,1
25,00	19,00	3,00	18	54	250	217,6
28,00	22,00	3,00	16	48	310	247,3
30,00	25,00	2,50	12	36	380	226,7
40,00	34,00	3,00	11	32	480	366,0

Pneumatska creva i priključci

Pneumatska creva Poliamid PA12

Radna temperature -40°C do +80°C

Spoljni prečnik mm	Unutrasnji prečnik mm	Debljina zida mm	Radni pritisak bar	Rasprskavajući pritisak bar	Radijus savijanja mm	Težina g/m
2,00	1,00	0,50	40	120	5	2,4
2,50	1,50	0,50	33	100	7	3,2
3,00	1,50	0,75	44	132	8	5,5
3,00	2,00	0,50	27	80	10	4,0
3,17	1,40	0,89	53	160	13	6,5
4,00	1,50	1,25	67	200	18	11,1
4,00	2,00	1,00	44	132	16	9,7
4,00	2,30	0,85	37	112	22	8,7
4,00	2,50	0,75	31	94	24	7,9
4,00	2,70	0,65	23	68	26	7,0
4,00	3,00	0,50	19	56	28	5,7
5,00	3,00	1,00	33	100	20	12,9
5,00	3,50	0,75	23	70	25	10,3
6,00	2,00	2,00	68	204	20	25,9
6,00	3,00	1,50	44	132	25	21,8
6,00	3,70	1,15	31	94	28	18,0
6,00	4,00	1,00	28	84	30	16,2
6,00	4,50	0,75	19	56	32	12,7
7,00	4,00	1,5	26	78	25	26,7
7,00	5,00	1,00	22	66	35	19,4
8,00	4,00	2,00	44	132	32	38,8
8,00	5,00	1,50	32	96	35	31,5
8,00	6,00	1,00	20	60	40	22,6
8,00	6,30	0,85	17	52	50	19,7
9,52	5,00	2,26	43	130	45	53,1
9,00	6,00	1,50	28	84	45	36,4
9,00	7,00	1,00	17	50	55	25,9
10,00	6,00	2,00	33	100	55	51,7
10,00	7,00	1,50	23	70	58	41,2
10,00	7,50	1,25	20	60	60	35,4
10,00	8,00	1,00	16	48	60	29,1
11,00	8,00	1,50	21	64	60	46,1
12,00	8,00	2,00	28	84	60	64,7
12,00	9,00	1,50	20	60	60	50,9
12,00	10,00	1,00	12	36	85	35,6
12,50	10,00	1,25	16	48	80	45,5
12,70	7,00	2,85	43	130	60	90,8
14,00	10,00	2,00	23	68	75	77,6
14,00	11,00	1,50	16	48	85	60,6
14,00	12,00	1,00	10	30	90	42,0
15,00	12,00	1,50	16	48	90	65,5
15,00	12,50	1,25	12	36	100	55,6
15,00	13,00	1,00	11	32	110	45,3
16,00	12,00	2,00	20	60	95	90,6
16,00	13,00	1,50	13	40	110	70,3
16,00	14,00	1,00	9	26	120	48,5
18,00	13,50	2,25	19	56	100	114,6
18,00	14,00	2,00	17	52	100	103,5
18,00	15,00	1,50	12	36	140	80,1
18,00	16,00	1,00	7	22	350	55,0
20,00	15,00	2,50	19	56	160	141,5
20,00	16,00	2,00	16	48	200	116,4
22,00	18,00	2,00	13	40	200	129,4
22,00	19,00	1,50	9	28	250	99,5
24,00	20,00	2,00	12	36	300	142,3
25,00	19,00	3,00	18	54	250	213,5
28,00	22,00	3,00	16	48	310	242,6
28,00	23,00	2,50	13	40	330	206,2
30,00	25,00	2,50	12	36	380	222,4
40,00	34,00	3,00	11	32	480	359,0

Pneumatska creva poliuretlan PU

Radna temperature -40°C do +60°C

Spoljni prečnik mm	Unutrasnji prečnik mm	Debljina zida mm	Radni pritisak bar	Rasprskavajući pritisak bar	Radijus savijanja mm	Težina g/m
3,00	1,50	0,75	18	54	7,5	6,5
4,00	2,00	1,00	19	56	11	11,5
4,00	2,50	0,75	13	40	15	9,3
5,00	3,00	1,00	15	46	14	15,3
6,00	4,00	1,00	13	40	18	19,2
8,00	5,00	1,50	17	52	25	37,4
8,00	5,50	1,25	12	36	30	32,3
8,00	6,00	1,00	9	28	35	26,8
10,00	6,50	1,75	13	40	30	55,3
10,00	7,00	1,50	11	34	30	48,8
10,00	7,50	1,25	9	26	40	41,9
10,00	8,00	1,00	7	22	45	34,5
12,00	8,00	2,00	9	28	50	76,6
12,00	9,00	1,50	8	24	50	60,3
14,00	12,00	1,00	4	12	80	49,8
16,00	10,00	3,00	16	48	70	147,0